

PISOS VINÍLICOS - MANTA - AMBIENT - GOLDEN OAK 91E



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TESTES / CERTIFICAÇÕES

Classificação de uso	23	EN 685
Classificação de uso	34	EN 685
Classificação de uso	42	EN 685
Espessura total	2.5mm	EN 428
Capa de uso	0.7mm	EN 429
Estabilidade de cor sob ação da luz	≥ 6	ISO 105-B02
Estabilidade dimensional	$\leq 0.4\%$	EN 434
Piso aquecido	Apropriado	EN 12667
Residual de marca na superfície	$\leq 0.1\text{mm}$	EN 433
Absorção de som de impacto - Acústica	$\leq Lw13\text{dB}$	EN ISO 717/2
Resistência ao fogo	BflS1	EN 13501-1
Teste com cadeiras com rodas	Apropriado	EN 425
Resistência a escorregamento	R9	EN 13893